

# UdiLIVE® Kalkfeinputz

Technische Information Stand Oktober 2017  
Blatt 1 von 1

<b>Produkt</b>	Mineralischer, naturweißer Oberputz. Von Hand und maschinell verarbeitbar.	
<b>Anwendung</b>	UdiLIVE® Kalkfeinputz findet Einsatz als Oberflächenfinish bzw. Endbeschichtung auf den Armierungsebenen der Innendämmsysteme UdiIN, UdiINRECO, UdiIN 2CM oder zur Endbeschichtung von Innenwänden.	
<b>Bestandteile</b>	- Bindemittel nach DIN 1164 - mineralische Leichtzuschlagstoffe - Kornabgestufte Sande 0/0,6 mm nach DIN 4226	
<b>Eigenschaften</b>	- maschinenverarbeitbar - rein mineralisch - schimmelresistent	
<b>Technische Daten</b>	<u>Kennwert</u>	<u>Deklariertes Wert</u>
	Druckfestigkeitsklasse	CS 1,5-5,0N/mm <sup>2</sup>
	Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$	8
	Schüttdichte	1400 kg/m <sup>3</sup>
	Baustoffklasse	A1, nicht brennbar
<b>Verbrauch</b>	bei 2 mm Schichtstärke ca. 3,0 kg/m <sup>2</sup>	
<b>Qualitätssicherung</b>	Ständige Überwachung und Kontrolle der Qualität. Strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe.	
<b>Lagerung</b>	trocken, Lagerzeit ca. 6 Monate	
<b>Lieferform</b>	Papiersäcke, Sackinhalt 25 kg, (42 Sack pro Palette = 1.050 kg).	
<b>Verarbeitung</b>	Die Luft- und Umgebungstemperatur sollte mindestens 5 °C betragen. Mit allen üblichen Putzmaschinen verarbeitbar. Von Hand mit dem Rührquirl bei vorgelegter Wassermenge verarbeitungsgerecht und klumpenfrei anmischen. UdiLIVE® Kalkfeinputz wird einlagig in einer Putzstärke von ca. 2 mm aufgetragen. Nach Versteifungsbeginn mit gängiger Glättkelle glätten (kann auch mit Filz- oder Schwambrett abgefilzt werden). Unter normalen Klimabedingungen (20°C /60% rel. Feuchte) ist eine Trocknungsdauer von 1 Tag/ je 1 mm Putzdicke zu veranschlagen.  Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser  Frischer Kalkfeinputz ist alkalisch. Haut- und Augenschutz tragen!	

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die allgemein gültigen Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten.

## FIRMENSITZ

UdiDÄMMSYSTEME GmbH  
Oberfrohaer Straße 2  
D-09117 Chemnitz  
  
Telefon +49 (0)371 33 71 38 0  
Telefax +49 (0)371 33 71 38 64  
E-Mail info@udidaemmsysteme.de

## LOGISTIK / ABHOLLAGER

UdiDÄMMSYSTEME GmbH  
Röhrsdorfer Allee 41  
D-09247 Chemnitz OT Röhrsdorf  
  
Telefon +49 (0)371 33 71 38 0  
Telefax +49 (0)371 33 71 38 64  
E-Mail info@udidaemmsysteme.de

## GESCHÄFTSFÜHRUNG

Anka Unger  
  
HRB 30875  
Ust.-ID.-Nr.: DE 310 743 696  
Steuer-Nr.: 215/121/07696  
Gerichtsstand ist Chemnitz

## BANKVERBINDUNGEN

Sparkasse Chemnitz  
IBAN DE47 8705 0000 0710 0543 19  
BIC/SWIFT CHEKDE81XXX